

Zoran Savić, Slaven Fiala, Zoran Vlaović, Želimir Ivelić, Ivica Grbac<sup>1</sup>

# **Usporedbeno ispitivanje ležaja- madraca prema novim i starim hrvatskim normama**

## **Comparative test of mattresses according to new and old Croatian standards**

**Prethodno priopćenje • Preliminary paper**

*Prispjelo - received: 27. 05. 2003. • Prihvaćeno - accepted: 17. 11. 2003.*

*UDK 630\*836.1*

**SAŽETAK** • Približavanjem Hrvatske Europskoj uniji mijenja se sustav normi. Cilj rada je usporediti metode i rezultate ispitivanja elastičnosti i trajne deformacije ležaja-madraca prema staroj osnovnoj normi HRN D.E2.103: 1985, koja se poziva na normu za određivanje elastičnosti HRN D.E8.228: 1982, i novom hrvatskom normom HRN EN 1957: 2001. Rezultati istraživanja pokazuju da postoje zнатне razlike između staroga i novog sustava normi za ispitivanje kvalitete ležaja-madraca i da je vrlo teško usporediti rezultate ispitivanja i čimbenika elastičnosti. Istraživanja su pokazala da su trajne deformacije na uzorcima bitno manje pri ispitivanju prema novim hrvatskim normama, te da rezultati ispitivanja izdržljivosti prema novoj hrvatskoj normi odgovaraju visokoj kvaliteti  $Q_{II}$  iz starih hrvatskih normi. Vrijednosti trajne deformacije prema obje norme najveće su u modela GR-PESV.

**Ključne riječi:** ispitivanje kvalitete, ležaj-madrac, elastičnost, tvrdoća, trajna deformacija

**SUMMARY** • As Croatia gets closer to the European Union its standard system. The aim of this paper is to compare the methods and results of testing and values of hardness and height loss of mattresses in accordance with the old HRN D.E2.103: 1985; HRN D.E8.228: 1982 Croatian standards and the new HRN EN 1957: 2001 Croatian standard. The results of research show the existence of significant differences between the old and new standards for mattress quality testing and consequently it is very hard to compare the results of testing as well as of hardness and firmness. Nevertheless research results show that values of height loss according to the European standard is significantly lower than according to the old Croatian standard. Results of durability testing performed in accordance with the European standard meet a high quality level -  $Q_{II}$  in the old Croatian standard. The GR-PESV model shows the highest values of height loss according to both standards.

**Key words:** quality testing, mattress, hardness, firmness and height loss

<sup>1</sup>Autori su redom student, student, mladi asistent, asistent i redoviti profesor na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Svetosimunska 25, 10 000 Zagreb

<sup>1</sup>Authors are student, student, junior assistant, assistant and professor, respectively, at the Faculty of Forestry of Zagreb University, HR - 10 000 Zagreb, Svetosimunska 25

## 1 UVOD 1 INTRODUCTION

Predvjet za udobnost ležanja jest točno određena elastičnost i gipkost površine na kojoj se leži. Ležaj-madrac i elastična podloga ugibaju se na svaki pomak i oblik tijela tako da ga pokušaju ravnomjerno podupirati u svakom položaju. Izbor najprikladnijeg ležaja-madraca rezultat je činjenice da čovjek bira ono što mu je najudobnije. Budući se danas na tržištu može naći mnoštvo konstrukcijskih vrsta ležaja-madraca velikog broja proizvođača, nužno je provoditi ispitivanja kvalitete kako bi korisnik dobio bitnu informaciju o proizvodu i mogao odabrati proizvod koji najbolje odgovara njegovim potrebama.

Približavanjem Hrvatske Europskoj uniji mijenja se sustav normi i ispitivanja kvalitete namještaja, a u sklopu toga i ispitivanje kvalitete ležaja-madraca. Tako su do sada važeće hrvatske norme temeljene na starom švedskom sustavu zamijenjene europskim, a budući se metode što ih preporučuju pojedine norme međusobno potpuno razlikuju, cilj je ovoga rada usporedba metoda i rezultata ispitivanja kvalitete ležaja-madraca prema normi HRN EN 1957: 2001 i osnovnoj normi HRN D.E2.103: 1985. koja se poziva na normu HRN D.E8.228: 1982. Dva najvažnija obilježja ležaja-madraca jesu elastičnost i trajna deformacija. Stoga će težište rada biti na usporedbi tih rezultata ispitivanja.

## 2 MATERIJAL I METODE 2 MATERIALS AND METHODS

### 2.1 Uzorci ležaja-madraca 2.1 Samples of mattresses

Za uzorke su odabrani modeli ležaja-madraca GR-TR, GR-PUSPM i GR-PESV čija je osnova izrađena od GR opružne jezgre, a razlikuju se prema obložnim materijalima. Od svakog modela jedan je ležaj-madrac ispitivan prema novoj i jedan prema staroj hrvatskoj normi.

GR jezgra izrađena je od beskonačnih opruga od žice promjera 1,8 mm koja se spaja na vanjskoj strani, a razvijena je usavršavanjem sustava zatvorene opruge. Vanjske se opruge pričvršćuju za okvir od čelične valjane trake 10 x 1,3 mm posebnim spojnicama. Kako su opruge beskonačne, naprezanje se prenosi s jedne na drugu, a pritisak pojedinih dijelova tijela ravnomjerno se raspoređuje po cijelom sustavu. Ipak, na takvom se sustavu ne može ostvariti potrebno točkasto podupiranje tijela, kao u

nekih konstrukcijskih vrsta ležaja-madraca.

Obložni sloj iznad opružne jezgre modela GR-TR sastoji se od dva sloja tekstilnog regenerata različite gramature, a presvlaka od "retexa", poliesterske vate i dekorativne tkanine. Model GR-PUSPM čine navedena jezgra te obložni sloj od tekstilnog regenerata i spužve (PU-SPM), a presvlaka od "retexa", spužve, poliesterske vate i dekorativne tkanine, dok model GR-PESV ima obložni sloj od tekstilnog regenerata i poliesterske vate, a presvlaku od "retexa", poliesterske vate i dekorativne tkanine.

### 2.2 Metode ispitivanja

#### 2.2 Methods of testing

##### 2.2.1 HRN EN 1957: 2001 Kućni namještaj - Kreveti i madraci - Metode ispitivanja za određivanje funkcionalnih svojstava

2.2.1 HRN EN 1957: 2001 Domestic furniture - Beds and mattresses - Test methods for the determination of functional characteristics

**Nova hrvatska norma** HRN EN 1957: 2001 opisuje metode ispitivanja za određivanje izdržljivosti, elastičnosti i tvrdoće ležaja-madraca i ostalih vrsta kreveta opremljenih ležajima-madracima. Norma se ne primjenjuje na vodenim i zračnim krevetima te dječjim krevetima. Obuhvaća metodu za određivanje tvrdoće ležaja-madraca ili kreveta, koja se oslanja na rezultate ispitivanja subjektivnim procjenama ležača ispitivača. Tvrdoća se određuje proračunom na temelju vrijednosti elastičnosti izmjerene ispitivanjem. Treba naglasiti da proračun tvrdoće ne može služiti kao čimbenik udobnosti i/ili kvalitete ležaja-madraca ili cijelog kreveta.

Starenje i postupno slijeganje materijala u ležaju-madracu uzrokovano zrakom, svjetlošću, vlažnošću i temperaturom nije obuhvaćeno normom. Norma sadržava popis tolerancija u sklopu kojih se treba provoditi ispitivanje. Sve sile mogu odstupati  $\pm 5\%$  od nominalne vrijednosti, sve mase mogu odstupati  $\pm 0,5\%$  od nominalne i sve dimenzije mogu imati odstupanje  $\pm 1$  mm od nominalne vrijednosti.

Standardna oprema kojom je provedeno istraživanje prema zahtjevima norme sastojala se od:

- uređaja za ispitivanje trajnosti (izdržljivosti) - valjka promjera  $300 \pm 1$  mm koji primjenjuje silu od  $1\ 400 \pm 7$  N, s učestalošću gibanja  $16 \pm 2$  ciklusa/min
- uređaja za snimanje krivulje elastičnosti

- računala povezanoga s električnim dinamometrom i induktivnim davačem pomaka, te sustava pneumatskih cilindara koji osiguravaju propisanu silu do 1 000 N i pomake potrebne za mjerjenje
- podloška od furnirskog otpreska u obliku kalote kugle čiji je radius 400 mm i promjera 335 mm.

Pomoćnu opremu činio je uteg od 5 kg promjera 160 mm, digitalni dubinomjer i metalna konzola za mjerjenje visine ležaja-madraca.

Električni dinamometar i induktivni davač pomaka bili su preko pojačala SPIDER 8 spojeni na računalno, a na računalu su se uz pomoć programa CATMAN očitavale vrijednosti sile i pomaka koje su obrađene u programu MS Excel. Upravljanje pneumatskim sustavom i vrijeme djelovanja klipa prilagođavali su se na upravljačkom (PLC) uređaju MITSUBISHI.


**Postupak ispitivanja** sastojao se od klimatiziranja uzorka najmanje tjeđan dana na temperaturi  $23\pm2$  °C i relativnoj vlaži zraka  $50\pm5$  %. Nakon klimatiziranja uzorka, u vremenu od 5 minuta, treba započeti s mjerjenjem visine ležaja-madraca. Visina ležaja-madraca mjeri se na uređaju za određivanje elastičnosti, a u istraživanju je uporabljen slična oprema. Mjerena je visina u milimetrima od poda do točke na površini ležaja-madraca ispod podloška i pri djelovanju sile od 50 N. U istraživanju je uporabljen digitalni dubinomjer i valjkasti uteg od 5 kg promjera 200 mm, samo što ispod navedenog utega nije bio postavljen podložak promjera 335 mm, ali su svi ležaji-madraci mjereni na jednak način. Ležaj-madrac postavlja se u uređaj za ispitivanje izdržljivosti i podvrgava valjanju u 100 ciklusa. Valjak postavljen u smjeru uzdužne osi ležaja-madraca giba se po površini pomoću elektromotornog pogona. Amplituda gibanja osi valjka iznosi 50 cm, a učestalost je 18 ciklusa u minuti. To je tzv. inicijalno valjanje, kako bi se iz uzorka istisnuo zrak i uklonila napuhanost. Nakon toga madrac se ostavlja najmanje pet sati u klimatiziranim uvjetima nakon čega se ponovno mjeri visina ležaja-madraca. Norma ne precizira treba li elastičnost mjeriti točno nakon pet sati, ili se to mjerjenje može obaviti i nakon duljeg vremena. Nakon ispitivanja inicijalnog valjanja mjeri se elastičnost uređajem sastavljenim od kruškog nosača pneumatskog cilindra na čiji je stap pričvršćen dinamometar. Klip djeluje silom od 0 do 1 000 N na furnirski podložak promjera 335 mm koji je ispod dinamometra i pritišće središte madraca, a induktivni

davač pomaka istodobno bilježi prijeđeni put. Mjerni se signali preko pojačala bilježe na računalu, te se iz podataka sile i pomaka u MS Excelu izračunava graf elastičnosti i ostali potrebni podaci. Potom slijedi ispitivanje izdržljivosti u trajanju od 29 900 ciklusa (ukupno 30 000 ciklusa). Slijedi klimatiziranje najmanje pet sati i mjerjenje visine ležaja-madraca, mjerjenje elastičnosti ležaja-madraca i određivanje trajne deformacije.

**Mjerjenje elastičnosti** ležaja-madraca podijeljeno je na dva dijela. U prvom se dijelu ležaj-madrac predoptereće, a u drugom primjenjuje se glavno opterećenje pri kojemu se provodi mjerjenje. Na temelju mjerjenja određuje se graf odnosa sile i progiba, iz čega se dobiva krivulja



**Slika 1.**  
Uredaj za ispitivanje trajnosti (izdržljivosti) ležaja-madraca s uređajem za snimanje krivulje elastičnosti  
**Figure 1**  
Equipment for testing durability of mattress with equipment for recording the load/deflection curve



elastičnosti. Predopterećenje se sastoji od tri prethodna opterećenja ležaja-madraca silom od 0 do 1 000 N. Mjernu točku, koja se nalazi na središtu površine ležaja-madraca, opterećujemo tako da vrijeme opterećenja ne prijeđe 30 sekundi. Svako sljedeće preopterećenje treba započeti nakon 30 sekundi mirovanja koje slijedi po završetku prethodnog opterećenja. Glavno opterećenje podrazumijeva jedan pritisak pneumatskim cilindrom i nastavlja se na cikluse preopterećenja i pri mjerjenju ne smije biti manje od 250 veličina sile i progiba dok sila opterećenja djeluje od 0 do 1 000 N. Kada se izračunava nagib krivulje elastičnosti u određenim točkama, za izračun se uzima pet

vrijednosti uzoraka iznad i pet vrijednosti ispod točaka od 210, 275 i 340 N. Razlika vrijednosti sile uzoraka ne smije prijeći 2 N ako promatramo interval od 0 do 450 N. Vrijednost od 450 N potrebna je kao granična vrijednost za izračunavanje površine (potrebne za izračun tvrdoće) ispod krivulje koja je zapravo dobivena spojem svih točaka (vrijednosti uzoraka).

**Određivanje tvrdoće i tvrdoće ležaja-madraca.** Tvrdoća ( $H$ ) srednja je vrijednost nagiba pravaca na krivulji elastičnosti pri 210 N, 275 N i 340 N, a dobiva se prema formuli:

$$H = \frac{C_1 + C_2 + C_3}{3} \quad (\text{N/mm}) \quad (1)$$

gdje je:

$C_1$  - koeficijent nagiba pravca pri 210 N

$C_2$  - koeficijent nagiba pravca pri 275 N

$C_3$  - koeficijent nagiba pravca pri 340 N.

Metoda određivanja subjektivne tvrdoće ležaja temelji se na istraživanjima provedenim u nekoliko europskih zemalja koja se odnose na subjektivne procjene brojnih osoba koje su ležale na ležajima-madracima različite tvrdoće. Tvrdoća ležaja  $H_s$  odnos je subjektivne tvrdoće i vrijednosti  $K$  koja je odnos rada  $A$  učinjenoga od 0 do 450 N i izračunane tvrdoće  $H$ . S obzirom na različitosti u subjektivnoj procjeni, očekivana se standardna devijacija kreće unutar 10 %. Važno je naglasiti da se ta metoda zasniva na ležanju osoba na ležaju-madracu ili krevetu, a ne na njihovu osjećaju dodira rukom, klečanju, stajanju ili sjedenju na ležaju-madracu.

Tvrdoća ležaja  $H_s$  izražava se brojem na skali od 1 do 10 (s jednom znamenkom). Ako je  $H_s = 1$ , ležaj-madrac je tvrd, a ako je  $H_s = 10$ , ležaj-madrac je mekan.

Tvrdoća ležaja se određuje pomoću jednadžbe:

$$H_s = 10 \cdot (1 - \exp^{-(K \cdot a + b)})^2 \quad (2)$$

gdje je:

$K$  - koeficijent izračunan iz krivulje elastičnosti prema:

$$K = \frac{A}{H} \quad (3)$$

$A$  - površina ispod krivulje elastičnosti s granicom na 450 N,

$H$  - elastičnost,

$a = 5,92 \cdot 10^{-4}$ , koeficijent,

$b = 0,148$ , koeficijent.

Primjerom na slici 2 prikazana je krivulja elastičnosti modela GR-TR nakon djelovanja valjka tijekom 100 ciklusa kao rezultat mjerena sile i progiba pri glavnom opterećenju. Za cijelokupno ispitivanje dobiveno je šest takvih krivulja (za svaki uzorak ležaja-madraca nakon 100 i 30 000 ciklusa). Kao što je već navedeno,  $C$  je koeficijent smjera pravca ili nagib pravca, a označava tangens kuta  $\alpha$  ( $0 \leq \alpha < \pi$ ) što ga pravac zatvara s pozitivnim smjerom osi x. Koeficijenti  $C_1$ ,  $C_2$  i  $C_3$  matematički su dobiveni prema formuli:

$$C = \operatorname{tg} \alpha = \frac{b}{a} \quad (4)$$

gdje je:

$a$  - odsječak na osi x,

$b$  - odsječak na osi y.

Na slici 2 vidi se da vrijednost  $C_1$  iznosi 9,429, a matematički je dobiveno 9,365. Razlikuju se i vrijednosti za  $C_3$  matematički iznosi 11,202, a na slici 2 je 11,248. To je odstupanje nastalo zaokruživanjem, jer MS Excel softver, u kojemu su obrađivane vrijednosti i crtani grafovi računa s mnogo više decimalnih mesta.

Površina  $A$  ispod krivulje modela GR-TR nakon 100 ciklusa zapravo je zbroj parcijalnih površina ispod susjednih točaka grafa.

Dobivena je pomoću izraza:

$$P_1 = \frac{x_1 \cdot y_1}{2} \quad (5)$$

$$P_2 = [(x_2 - x_1) \cdot y_1] + \left[ \frac{(x_2 - x_1) \cdot (y_2 - y_1)}{2} \right] \quad (6)$$

$$\dots \\ P_n = [(x_n - x_m) \cdot (y_n - y_m)] + \left[ \frac{(x_n - x_m) \cdot (y_n - y_m)}{2} \right] \quad (7)$$

$$P = P_1 + \sum_{j=2}^n P_j = 9966,30 \text{ Nmm} \quad (8)$$

Tvrdoća nakon 100 ciklusa:


$$H = \frac{C_1 + C_2 + C_3}{3} = \frac{9,429 + 10,360 + 11,248}{3} = 10,35$$

Tvrdoća ležaja nakon 100 ciklusa:

$$H_s = 10 \cdot (1 - \exp^{-(K \cdot a + b)})^2 = 10 \cdot (1 - \exp^{-0,75429})^2 = 2,8$$

$$K = \frac{A}{H} = \frac{9966,30}{10,35} = 963,33 \text{ mm}^2$$

U poglavlju 3.2., u rezultatima istraživanja prikazani su svi grafovi s krivuljom elastičnosti i vrijednostima  $C$ , a u tablici 4 dane su vrijednosti elastičnosti i tvrdoće svih triju modela.



**Slika 2.**  
Grafički prikaz parametara za izračunavanje koeficijenta  $C$  i površine  $A$

**Figure 2**  
Graph showing parameters for calculating coefficient  $C$  and surface  $A$

### 2.2.2 HRN D.E8.228: 1982. Određivanje čimbenika elastičnosti i trajnosti namještaja za ležanje - kreveta

2.2.2 HRN D.E8.228: 1982. Beds. Determination of resilience and durability

Stara hrvatska norma opisuje ispitivanje kvalitete namještaja za ležanje izrađenoga zajedno s ležajem-madracem kao sastavnim dijelom kreveta, a moguće ga je ispitivati zasebno. Kada se ispituje samo ležaj-madrac, on se postavlja na tvrdnu, čvrstu i ravnu podlogu. Norma definira ispitivanje samo ležaja-madrača debljih od 70 mm. Ispitni uzorci moraju biti tehnički potpuno ispravni, bez mehaničkih ili bilo kakvih oštećenja, a ispitivanje se započinje najmanje 14 dana nakon proizvodnje. Prije ispitivanja ležaj-madrac potrebno je klimatizirati tjedan dana na temperaturi od  $23 \pm 2$  °C i relativnoj vlazi zraka od  $50 \pm 5$  %. Cijeli postupak ispitivanja provodi se u jednakim laboratorijskim uvjetima.

Ispitivanje se izvodi u dvije operacije, koje imaju propisan redoslijed i intenzitet: određivanje čimbenika elastičnosti i ispitivanje trajnosti.

Oprema kojom je provedeno ispitivanje prema zahtjevima norme sastojala se od:

- uređaja za ispitivanje trajnosti - dvaju utega, svaki mase 50 kg, kojima pneumatski cilindri u kombinaciji s elektromagnetima omogućuju naizmjenično slobodno padanje na ispitivani uzorak s frekvencijom 17 udara/min
- opreme za mjerjenje elastičnosti (drvni podložak promjera 100 mm i debljine 20 mm, utezi za apliciranje sile od 0,4, 4, 20 i 25 kg, digitalni dubinomjer).

**Postupak ispitivanja** provodi se na sljedeći način. Nakon postavljanja uzorka u uređaj, provodi se početno ispitivanje trajnosti nakon djelovanja utega od 100 ciklusa, a nakon toga se određuju čimbenici

elastičnosti. Zatim slijedi ispitivanje utezima u trajanju od 25 000 ciklusa, nakon čega se mjere čimbenici elastičnosti. Slijedi ispitivanje trajnosti sa 35 000 ciklusa (ukupno 60 000), mirovanje od 3 sata i pregled, te određivanje čimbenika elastičnosti. Zatim se ispituje trajnost tijekom 70 000 ciklusa i 3 sata mirovanja, nakon čega se obavlja pregled i mjerjenje elastičnosti nakon 130 000 ciklusa.

Nakon klimatiziranja ležaja-madrača u navedenim uvjetima mjere se čimbenici elastičnosti.

**Određivanje čimbenika elastičnosti** jest stavljanje u odnos sile kojom djelujemo na površinu ležaja-madrača i dubine ulegnuća koje ta sila uzrokuje. Sustav za mjerjenje sastoji se od podloška kojim se pritiše ležaj-madrac i mjerača koji mjeri progib ležaja-madrača s obzirom na neku referentnu točku. Ispitivanje se provodi na pet različitih mjesto na ležaju-madraču koja su točno definirana normom.

Podložak odnosno ležaj-madrac opterećuje se u svakoj točki u 4 stupnja: sa 4, 40, 200 i 250 N. Prema normi nakon svakog stupnja opterećenja napravi se stanka od 30 sekundi, a zatim se zabilježi vrijednost progiba površine ležaja-madrača.

U ovom istraživanju stanka je iznosila 120 sekundi i praćen je progib u tom vremenu. Razlika progiba (sl. 5) pri opterećenju od 4 N i progiba pri opterećenju od 40 N naziva se **površinska elastičnost (Y)**. Razlika progiba pri opterećenju od 4 N i 200 N naziva se **dubinska elastičnost (F)**, a razlika progiba pri opterećenju od 200 i 250 N se naziva **elastičnost pri dnu (B)**.

Grafički prikaz odnosa sile i progiba se naziva **krivulja elastičnosti**. Prema čimbenicima elastičnosti  $F(Y)B$ , ležaji-madrači razvrstavaju se u tri skupine: u mekane, polumekane i tvrde, čije su vrijednosti dane u normi.

Razlika progiba u istoj točki mjerena

između početne vrijednosti (nakon 100 ci-klusa) i nakon 25 000, 60 000 i 130 000 ci-klusa smatra se pokazateljem trajne deformacije, a iskazuje se dubinom utiskivanja podloška


pod opterećenjem od 4, 40, 200 i 250 N. Trajna deformacija materijala iskazuje se milimetrima ili postocima u odnosu prema početnoj dubinskoj elastičnosti.

**Slika 3.**

Uređaj za ispitivanje trajnosti ležaja-madracu prema HRN D.E8.228: 1982

**Figure 3**

Equipment for testing durability of mattress in accordance with HRN D.E8.228: 1982




**Slika 4.**

Uređaj za mjerjenje elastičnosti i trajne deformacije:  
podložak, dinamometar, nosač  
utega i kontrola  
pomoću digitalnog  
dubinomjera

**Figure 4**

Equipment for testing elasticity and height loss of mattress consisting of loading pad, weight bearer and control with digital depth measurer





**Slika 5.**

Odnosi progiba ( $Y$ ,  $F$ ,  $B$ ) pri mjerenuju elastičnosti

**Figure 5**

Ratios of deflection ( $Y$ ,  $F$ ,  $B$ ) in measuring elasticity





**Slika 6.**  
Krivulja elastičnosti  
**Figure 6**  
Load/deflection curve

### 3 REZULTATI I DISKUSIJA 3 RESULTS AND DISCUSSION

#### 3.1 Trajna deformacija

##### 3.1 Height loss

Trajna deformacija prema novoj hrvatskoj normi izračunava se iz vrijednosti visine madraca nakon 100 i 30 000 ciklusa valjanja. Rezultati istraživanja dani su u tablici 1. Prema novoj hrvatskoj normi zasebno se mjeri visina i elastičnost ležaja-madraca, dok se u staroj hrvatskoj normi jednim mjeranjem dobivaju podaci potrebni za izračunavanje čimbenika elastičnosti iz kojih proizlazi i trajna deformacija.

Iz tablice 1 vidljivo je da vrijednost trajne deformacije prema novoj hrvatskoj normi za model GR-PUSPM iznosi 3,44 mm, za model GR-PESV iznosi 9,61 mm, te za model GR-TR iznosi 2,91 mm. Uzrok značajne razlike trajne deformacije u modela GR-PESV u odnosu prema drugim dvama vjerojatno je posljedica različite konstrukcije ležaja-madraca. Naime, navedeni ležaj-madrac u svojoj konstrukciji ima dva sloja poliuretanske spužve koja je sigurno pretrpjela određeni stupanj plastične deformacije. Nadalje, budući je riječ o malom broju uzoraka i nije bilo moguće ponoviti ispitivanje, uzrok navedenog rezul-

tata može biti i moguća pogreška pri mjerjenju visine ležaja-madraca i dubine progiba. U staroj hrvatskoj normi trajna je deformacija označavala razliku u veličini progiba pri opterećenju od 4, 40, 200 i 250 N nakon početnih 100 ciklusa i progiba nakon 25 000, 60 000 ili 130 000 ciklusa, ovisno o tome koliko je ležaj-madrac izdržao. U obzir se uzima najveća trajna deformacija ako nije veća od 15 mm, u suprotnom se u laboratoriju Šumarskog fakulteta smatra da ležaj-madrac nije zadovoljio određeni stupanj ispitivanja.

Rezultati istraživanja elastičnosti i trajne deformacije prema staroj hrvatskoj normi dani su u tablici 2.

Kao što se vidi iz tablice 3, model GR-PESV ima velike vrijednosti trajne deformacije prema obje norme pa se može zaključiti da je taj model zaista slabije kvalitete od ostala dva. Međutim, prema novoj hrvatskoj normi, sva tri modela zadowjavaju zahtjeve norme i imaju jednaku kvalitetu, dok je po staroj normi proizvode moguće poredati u razrede kvalitete, što je i prednost te norme jer korisniku daje bolje podatke o kvaliteti proizvoda. Iz tablice je također vidljivo da su vrijednosti trajne deformacije mnogo veće pri ispitivanjima prema staroj hrvatskoj normi.

**Tablica 1.**  
Trajna deformacija  
ležaja-madraca  
ispitivanih prema  
novom HRN-u  
**Table 1**  
Height loss of  
mattresses testing  
according to a new  
Croatian standard

Broj ciklusa Number of cycles	Model ležaja-madraca / Mattress model					
	GR-PUSPM		GR-PESV		GR-TR	
	Visina Height	Promjena Change	Visina Height	Promjena Change	Visina Height	Promjena Change
	(mm)					
0	197,25	-	196,21	-	178,92	-
100	196,71	0,54	186,42	9,79	171,85	7,07
30 000	193,27	<b>3,44</b>	176,81	<b>9,61</b>	168,94	<b>2,91</b>

**Tablica 2.**

Trajna deformacija i vrijednosti elastičnih čimbenika ležaja-madraca ispitivanih prema starom HRN-u

**Table 2**

Height loss and values of mattress elastic characteristics tested in accordance with the old Croatian standard

SILA FORCE	BROJ CIKLUSA NUMBER OF CYCLES			$\Delta_1$	$\Delta_2$	Vrijednosti elastičnih čimbenika <i>Values of elastic characteristic</i> (mm)
	100	25 000	60 000	100-25 000	100-60 000	
	Progib Deflection (mm)			Trajna deformacija Height loss (mm)		
<b>Model GR-TR</b>						
10 N	0,60	10,90	26,25	10,30	25,65	
40 N	18,55	28,40	40,80	9,85	22,25	<b>Y = 17,95</b>
200 N	54,55	64,20	73,55	9,65	19,00	<b>F = 53,95</b>
250 N	62,30	71,60	81,20	9,30	18,90	<b>B = 7,75</b>
<b>Model GR-PUSPM</b>						
10 N	0,40	4,70	7,70	4,30	7,30	
40 N	22,85	26,75	30,10	3,90	7,25	<b>Y = 22,45</b>
200 N	65,40	69,55	73,65	4,15	8,25	<b>F = 65,00</b>
250 N	74,35	78,25	81,95	3,90	7,60	<b>B = 8,95</b>
<b>Model GR-PESV</b>						
10 N	0,70	13,20	0,00	12,50	0	
40 N	23,55	33,10	0,00	9,55	0	<b>Y = 22,85</b>
200 N	65,45	72,80	0,00	7,35	0	<b>F = 64,75</b>
250 N	73,85	81,30	0,00	7,45	0	<b>B = 8,40</b>

**Tablica 3.**

Trajne deformacije za novi i stari HRN

**Table 3**

Height loss in accordance with new and old Croatian standards

Model	HRN EN 1957: 2001			HRN D.E8.228: 1982		
	Progib Deflection (mm)	Broj ciklusa Number of cycles	Sila Force (N)	Progib Deflection (mm)	Broj ciklusa Number of cycles	Sila Force (N)
GR-TR	2,91	30 000	50	10,30	25 000	4
GR-PUSPM	3,44	30 000	50	8,25	60 000	200
GR-PESV	9,61	30 000	50	12,50	25 000	4

**Tablica 4.**

Tvrdoća i tvrdoća ležaja pojedinih modela prema novom HRN-u

**Table 4**

Hardness value and firmness rating of mattresses according to the new Croatian standard

Model	Tvrdoća Hardness value (N/mm)		Tvrdoća ležaja Firmness rating	
	100	30000	100	30000
	ciklusa/cycles		ciklusa/cycles	
GR-TR	10,35	10,70	2,8	2,6
GR-PUSPM	8,81	8,44	3,9	4,1
GR-PESV	8,61	10,76	4,1	2,7



### 3.2 Tvrdoća i tvrdoća ležaja

#### 3.2 Hardness value and firmness rating



Na slikama 7, 8. i 9. prikazani su grafovi s krivuljom elastičnosti i vrijednostima nagiba pravaca pri 210, 275 i 340 N, iz kojih su izračunane vrijednosti elastičnosti i tvrdoće prema novom HRN-u i dane u tablici 4. Iz rezultata u tablici 4 vidljivo je da tvrdoća i tvrdoća ležaja pojedinog modela nisu bitno različiti ako se promatraju podaci nakon početnih 100 i završnih 30 000 ciklusa. Nešto se veća razlika pojavila u modela GR-PESV. Osim već spomenutih razloga većih vrijednosti trajne deformacije, treba reći da je taj ležaj-madrac bio prvi po redu za ispitivanje i da je bilo tehničkih problema i zastoja na uređajima. Zbog toga su stanke od mjerjenja do mjerjenja bile dugačke.

Za usporedbu odnosa modela promatraju se vrijednosti nakon 100 ciklusa jer je to važan podatak koji karakterizira neki ležaj-madrac, npr. pri kupovini. Tablica 4 pokazuje da je najtvrdi model GR-TR, a najmekši GR-PESV, što je i razumljivo s obzirom na njihovu konstrukciju.



Prema vrijednostima iz tablice 2 nacrtane su krivulje elastičnosti na slikama 10, 11 i 12 tako što su točke spojene polinomima drugoga stupnja. Na slikama je označen  $\Delta$  označena trajna deformacija nastala djelovanjem utega tijekom određenog broja ciklusa.



**Slika 7.** Krivulje elastičnosti s vrijednostima nagiba pravca C madraca GR-TR  
**Figure 7** Load/deflection curve with C values of slope for mattress model GR-TR



**Slika 8.** Krivulje elastičnosti s vrijednostima nagiba pravca C madraca GR-PUSPM  
**Figure 8** Load/deflection curve with C values of slope for mattress model GR-PUSPM



**Slika 9.** Krivulje elastičnosti s vrijednostima nagiba pravca C madraca GR-PESV  
**Figure 9** Load/deflection curve with C values of slope for mattress model GR-PESV

Kako bi se prikazalo puzanje materijala u pojedinim slojevima ležaja-madraca tijekom mjerjenja čimbenika elastičnosti i trajne deformacije provedena su i mjerjenja puzanja materijala tijekom 120 sekundi pod određenim opterećenjem. Na slici 13 prikazane su vrijednosti progiba pod opterećenjem od 10, 40, 200 i 250 N


tijekom 120 sekundi. Progib za vrijeme 120 sekundi pod opterećenjem od 200 N označen je sa D, a to je razlika progiba na početku opterećenja i nakon 120 sekundi. Vrijednosti progiba za vrijeme opterećenja uzezima u vremenu od 120 sekundi pri mjerjenju elastičnosti ležaja-madraca GR-PESV i GR-PUSPM prikazani su u tablici 5.

**Slika 10.**

Krivulja elastičnosti i trajna deformacija  $\Delta$  u modela GR-TR prema starom HRN-u

**Figure 10**

Load/deflection curve and  $\Delta$  height loss for mattress model GR-TR according to the old Croatian standard




**Slika 11.**

Krivulja elastičnosti i trajna deformacija  $\Delta$  u modela GR-PUSPM prema starom HRN-u

**Figure 11**

Load/deflection curve and  $\Delta$  height loss for mattress model GR-PUSPM according to the old Croatian standard





**Slika 12.**

Krivulja elastičnosti i trajna deformacija  $\Delta$  u modela GR-PESV prema starom HRN-u

**Figure 12**

Load/deflection curve and  $\Delta$  height loss for mattress model GR-PESV according to the old Croatian standard





**Slika 13.**  
Graf sile i progiba modela GR-PESV i GR-PUSPM u realnom vremenu mjerene pomoću utega, dinamometra i induktivnog davača pomaka prema starom HRN-u

**Figure 13**  
Graph of force and deflection in real time for mattress model GR-PESV and GR-PUSPM by means of weights, dynamometer and inductive transducer in accordance with the old HRN

		Progib / Deflection (mm)					
Broj ciklusa Number of cycles		100		25 000		60 000	
Mjerno mjesto Measure point		M1	M3	M1	M3	M1	M3
<b>Model GR-PESV</b>							
Razlika za vrijeme opterećenja <i>Difference</i>	10 N ( $\Delta_1$ )	0,08	0,03	0,03	0,16	0,16	0,05
	40 N ( $\Delta_2$ )	0,83	0,83	0,74	0,47	0,62	0,69
	200 N ( $\Delta_3$ )	1,72	0,82	1,87	1,44	1,90	0,77
	250 N ( $\Delta_4$ )	0,89	0,38	0,77	0,28	0,63	0,42
<b>Model GR-PUSPM</b>							
Razlika za vrijeme opterećenja <i>Difference</i>	10 N ( $\Delta_1$ )	1,30	0,22	0,03	0,00	0,36	0,52
	40 N ( $\Delta_2$ )	2,44	2,57	1,45	1,20	3,09	1,85
	200 N ( $\Delta_3$ )	0,59	3,05	2,85	1,88	1,99	2,53
	250 N ( $\Delta_4$ )	1,06	1,10	1,17	0,89	0,84	1,48

**Tablica 5.**  
Vrijednosti progiba za vrijeme opterećenja utezima u trajanju 120 sekundi pri mjeranjima elastičnosti ležaja-madraca GR-PESV i GR-PUSPM

**Table 5**  
Values of deflection during weight load in the duration of 120 seconds of measuring elasticity of mattress models GR -PESV and GR-PUSPM

Iz vrijednosti u tablici 5 može se vidjeti da u nekim točkama pod određenim opterećenjem puzanje materijala može dosegnut čak i 3 mm. Iz toga se jasno može zaključiti da vrijeme nakon kojega se odčitava vrijednost progiba mora biti točno definirano i u mjerjenjima ga se treba držati jer se na početku mjerjenja može odčitati razlika progiba od 12,5 mm, a nakon 120 sekundi ta vrijednost može biti 15,5 mm. U prvom slučaju madrac zadovoljava uvijete kvalitete, a u drugome ne. Iako to nije prikazano u rezultatima istraživanja, iskustveno se pokazalo da odčitane vrijednosti nisu jednake tri sata nakon ispitivanja i 24 sata nakon ispitivanja. Pogotovo je to važno za novije spužve koje imaju trajno elastična svojstva, no zbog svojih se elastičnih svojstava nakon opterećenja vrlo polagano vraćaju u prvobitni položaj. Pa iako su ti materijali vrlo dobrih svojstava, ispitivanje prema staroj hrvatskoj normi može pokazati slabiju kvalitetu glede izdržljivosti za takve materijale jer je vrijeme otpuštanja nakon ispitivanja od tri sata za njih nedovoljno pa rezultat kvalitete izdržljivosti nije realan.

#### 4 ZAKLJUČAK 4 CONCLUSION

Usporedbom metoda ispitivanja vidljivo je da postoji značajna razlika između staroga i novog sustava normi za ispitivanje kvalitete ležaja-madraca. Prema starim hrvatskim normama, na madrac se djeluje dvama utezima od 50 kg koji padaju s određene visine i opterećenje je raspoređeno na malu površinu, dok se u novim hrvatskim normama na madrac djeluje valjkom mase 140 kg, zbog čega je opterećenje raspoređeno na većoj površini. Druga osnovna razlika jest to što u novim hrvatskim normama nema više razdiobe kvalitete na više razina nego se nakon ispitivanja utvrđuje udovoljava li ležaj-madrac zahtjevima norme ili ne.

Iako postoje razlike u metodama, cilj im je isti - određivanje izdržljivosti odnosno trajnosti ležaja-madraca, pri čemu ne smiju nastati deformacije i lomovi, te određivanje i klasificiranje ležaja-madraca prema elastičnosti odnosno tvrdoći i određivanje trajne deformacije odnosno zamora materijala nakon završenog ispitivanja. Nova hrvatska norma ne propisuje najveću dopuštenu trajnu deformaciju kao stara hrvatska norma. Postoji razlika u pritisnim tijelima kojima se mjeri elastičnost. Promjer pritisnog tijela prema staroj hrvatskoj normi jest 100 mm, a prema novoj hrvatskoj normi iznosi 355 mm. Istraživanja su pokazala da su vrijednosti trajne deformacije bitno manje pri metodama novih hrvatskih norma, te da prema metodi ispitivanja izdržljivosti ispitivanje prema europskoj normi odgovara visokoj kvaliteti Q<sub>II</sub> iz

starih hrvatskih normi. Vrijednosti trajne deformacije su prema obje norme najveće u modela GR-PESV.

Tvrdoča modela GR-TR i GR-PESV prema novom HRN-u manja je na početku ispitivanja, a veća na kraju zato što su ti ležaji-madraci u ojastučenju oskudijevaju obložnim materijalom, pa se nakon djelovanja valjka odnosno dugotrajne uporabe ti slojevi sabijaju i djelovanja na opružnu jezgru koje je veće, pa ona zbog toga gubi elastična svojstva. To ljudsko tijelo (spavač) osjeća kao tvrdi ležaj-madrac. U modela GR-PUSPM vjerojatno nisu promijenjena svojstva opružne jezgre, jer je taj model bogat obložnim materijalom koji u određenoj mjeri preuzima opterećenja i čuva žičanu jezgru. Iz istog razloga, a u smislu elastičnosti, najbolje rezultate pokazuje model GR-PUSPM, a lošije ostali modeli.

Rezultati istraživanja puzanja materijala upozorili su na potrebu dodatnih istraživanja kako bi se odredilo točno vrijeme nakon kojega treba odčitavati vrijednosti progiba te pokazali kako se trajna deformacija mijenja s obzirom na vrijeme od završetka ispitivanja nakon kojega će se odčitati vrijednost trajne deformacije.

Na kraju treba naglasiti da su ostala otvorena mnoga pitanja i da na ovom području treba obaviti još brojna ispitivanja. Važno je uočiti da su promjeri podložaka za tlačenje u primijenjenim normama različiti (100 i 335 mm), pa se postavlja pitanje što je bolje, koji je podložak bliži stvarnim uvjetima u uporabi. Rad (W) koji obavljaju cilindri djelujući na površine ležaja-madraca pri mjerenu elastičnosti mogu biti vrlo važni pokazatelji i uporišna točka za daljnja istraživanja njihovih međuodnosa i usporedbe tih normi, a to će se pokušati dokazati nekim sljedećim radovima na tom području.

#### 5 LITERATURA 5 REFERENCES

1. Grbac, I. 2002: Krevet i zdravlje. Udžbenik - monografija (rukopis). Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet.
2. Ivelić, Ž., Grbac, I. 2002: Ojastučeni namještaj. Udžbenik-monografija (rukopis). Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet.
3. \*\*\* HRN EN 1957: 2001 Kućni namještaj - Kreveti i madraci - Metode ispitivanja za određivanje funkcionalnih svojstava.
4. \*\*\* HRN D.E8.228: 1982. Određivanje čimbenika elastičnosti i trajnosti namještaja za ležanje - kreveta.
5. \*\*\* HRN D.E2.103: 1985. Namještaj - Namještaj za ležanje - kreveti - Tehnički uvjeti. Zagreb, DZNM.